

ArChine Arcanticorrosive 120

2#建筑防腐润滑脂

概述:

ArChine Arcanticorrosive 120 具有使用温度宽、寿命长、以及对材料适应性好等优点。被广泛应用于无粘结预应力钢筋的润滑、防锈，也可应用于钢筋、钢缆加工生产过程中的工艺润滑和防锈需要。

ArChine Arcanticorrosive 120 具有优良的防锈性能、润滑性能、极压抗磨性能和与塑料套管的兼容性能。

经过高温挤出机时不乳化、不流淌、无气泡产生。

低温使用涂覆性能好，与预应力钢筋长期配合不产生酸性，可满足无粘结预应力钢筋长寿命使用要求。

典型运用:

ArChine Arcanticorrosive 120 在钢筋、钢缆加工生产企业中已得到了广泛应用

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C 不 低于	160	GB/T 4929
水 分 , % 不 大于	痕迹	GB/T 512
钢网分油量 (100°C, 24h), % 不 大于	8.0	SH/T 0324
腐蚀试验 (45 号钢片, 100°C, 24h)	合格	SH/T 0331
蒸发量 (99°C, 22h), % 不 大于	2.0	GB/T 7325
低温性能 (-40°C, 30min)	合格	SH/T 0387
湿热试验 (45 号钢片, 30d), 级 不 大于	2	GB/T 2361
盐雾试验 (45 号钢片, 30d), 级 不 大于	2	SH/T 0081
氧化安定性 (99°C, 100h, 0.785MPa) A 氧化后压力降, Pa 不 大于	0.070	SH/T 0325
B 氧化后酸值, mgKOH/g 不 大于	1.0	GB/T 264

上海及川贸易有限公司

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

传真: 86-21-64513829

网站: www.losimol.com

电话: 86-21-64820099

服务热线: 15900706965

邮箱: info@losimol.com



上海及川贸易有限公司

对套管的兼容性 (65℃, 40d)		
A 吸油率, % 不大于	10	HG 2-146
B 拉伸强度变化率, % 不大于	30	GB 1040

上海及川贸易有限公司
地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室
传真: 86-21-64513829
网站: www.losimol.com

电话: 86-21-64820099
服务热线: 15900706965
邮箱: info@losimol.com